


# VNITŘNÍ MALÍŘSKÉ NÁTĚRY



<b>Barva</b>	Bílá – obarvitelný pigmentovými barvami Primalex Tekutá tónovací barva	
<b>Technické parametry</b>	Bělost (% BaSO <sub>4</sub> )	min. 92
	Vydatnost v jedné vrstvě (m <sup>2</sup> /kg)	7 – 11*
	Objemová hmotnost (kg/l)	1,53
	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	0
	Přidržnost na betonu (MPa)	0,41
	Ekvivalentní difúzní tloušťka s <sub>d</sub> (m)	0,02
	Obsah těkavých látek (%)	max. 46
	<b>Aplikace Airless</b> <small>(ověřeno na stříkacích zařízeních STORCH)</small>	Ředění (% vody)
	Tryska	517
	Tlak (bar)	140 – 150

\* Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

**PRIMALEX POLAR** je otěruvzdorný vnitřní nátěr s **výbornou bělostí a kryvostí**, vysoce propustný pro vodní páry.

## POUŽITÍ

Omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních prostorech – obývací prostory, reprezentativní prostory, kanceláře, dětské pokoje, místnosti s vyššími nároky na osvětlení

## SLOŽENÍ

Vodná suspenze vápenců, titanové běloby, karboxymethylcelulózy, organické disperze a chemických aditiv

## APLIKAČNÍ POSTUP

Před vlastním malováním zbavíme stěny i sádrokartonové desky prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým roztokem. Nové stěny, sádrokartonové desky a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) **Primalex Hlubokovou penetrací** nebo **Primalex Univerzální penetrací** podle návodu k použití.

## UPOZORNĚNÍ

Doba použitelnosti při předepsaném způsobu skladování min. 24 měsíců od data výroby.

**Primalex Polar** nesmí zmrznout!

## SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v suchých uzavřených skladech, v původních obalech při teplotě +5 až +25 °C.

Palety s uzavřenými obaly nesmí být skladovány na sobě.

## BEZPEČNOST, HYGIENICKÉ PŘEDPISY A EKOLOGIE

Otěruvzdorné nátěrové hmoty **Primalex** pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s nátěrovými hmotami **Primalex** důkladně větrejte, používejte pracovní oděv a rukavice, dodržujte osobní hygienu. Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi, při nanášení nátěru stříkáním si chráňte dýchací cesty před vdechnutím aerosolu. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete regeneračním krémem. Obal je plně recyklovatelný. Použitý a řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo určené obcí. Zbytky nátěrové hmoty se po vyschnutí likvidují jako běžný komunální odpad.

## VOC

**A / a**, maximální prahová hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobek obsahuje maximálně **3 g/l** VOC ve stavu připraveném k použití.

### KATEGORIE



### BALENÍ



### VYDATNOST



(1 vrstva)

### APLIKACE



### BENEFITY

